Venakal®



4 - 15 - 4 - 15 - 4

Trasmisión térmica
Ug=0.7 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.37

Acústica
34 db

Peso
30.0 kg/m2

Tratamiento Bajo emisivo
Planitherm Ultra N
Planitherm 4 "S"

Edición profesional

Vidrio recomendados

Catalogo técnico **Ventanas de PVC,** listas para instalar

Venakal	Sistema	Doble acristalamiento	ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification	Dt. técnico
		Composiciones de vidrios mas recomendadas		2018



24

Trasmisión térmica
Ug=1.4 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.58

Acústica
31 db

Peso
20.0 kg/m2

4 - 16 - 4

Tratamiento Bajo emisivo
Planitherm Ultra N



24

Trasmisión térmica
Ug=1.1 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.58

Acústica
31 db

Peso
20.0 kg/m2

4 - 16 - 4

Tratamiento Bajo emisivo + Argón
Planitherm Ultra N



24

Trasmisión térmica
Ug=1.3 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.42

Acústica
31 db

Peso
20.0 kg/m2

4 - 16 - 4

Tratamiento Control Solar
Planitherm 4 "S"



24

Trasmisión térmica
Ug=1.0 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.42

Acústica
31 db

Peso
20.0 kg/m2

4 - 16 - 4

Tratamiento Control Solar + Argon
Planitherm 4 "S"



24

Trasmisión térmica
Ug=1.5 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.58

Acústica
34 db

Peso
25.0 kg/m2

4 - 14 - 6

Tratamiento Bajo emisivo
Planitherm Ultra N



24

Trasmisión térmica
Ug=1.1 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.58

Acústica
34 db

Peso
25.0 kg/m2

4 - 14 - 6

Tratamiento Bajo emisivo + Argón
Planitherm Ultra N



24

Trasmisión térmica
Ug=1.4 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.42

Acústica
34 db

Peso
25.0 kg/m2

4 - 14 - 6

Tratamiento Control Solar
Planitherm 4 "S"



26

Trasmisión térmica
Ug=1.0 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.42

Acústica
34 db

Peso
25.0 kg/m2

4 - 16 - 6

Tratamiento Control Solar + Argon
Planitherm 4 "S"



24

Trasmisión térmica
Ug=1.5 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.58

Acústica
34 db

Peso
25.4 kg/m2

4 - 14 - 3+3

Tratamiento Bajo emisivo
Planitherm Ultra N



24

Trasmisión térmica
Ug=1.1 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.58

Acústica
34 db

Peso
25.4 kg/m2

4 - 14 - 3+3

Tratamiento Bajo emisivo + Argón
Planitherm Ultra N



24

Trasmisión térmica
Ug=1.4 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.42

Acústica
34 db

Peso
25.4 kg/m2

4 - 14 - 3+3

Tratamiento Control Solar
Planitherm 4 "S"



24

Trasmisión térmica
Ug=1.4 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.42

Acústica
36 db

Peso
25.8 kg/m2

Butilo "Silance"

4 - 14 - 3+3

Tratamiento Control Solar + Argon
Planitherm 4 "S"



32

Trasmisión térmica
Ug=1.4 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.56

Acústica
38 db

Peso
28.0 kg/m2

6 - 16 - 4+4

Tratamiento Bajo emisivo
Planitherm Ultra N



32

Trasmisión térmica
Ug=1.1 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.56

Acústica
38 db

Peso
28.0 kg/m2

6 - 16 - 4+4

Tratamiento Bajo emisivo + Argón
Planitherm Ultra N



32

Trasmisión térmica
Ug=1.3 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.41

Acústica
38 db

Peso
35.8 kg/m2

6 - 16 - 4+4

Tratamiento Control Solar
Planitherm 4 "S"



32

Trasmisión térmica
Ug=1.3 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.37

Acústica
38 db

Peso
35.8 kg/m2

"Alto control solar"

6 - 16 - 4+4

Tratamiento Control Solar + Argon
"Planistar One"



24

Trasmisión térmica
Ug=1.3 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.38

Acústica
31 db

Peso
20.0 kg/m2

"Alto control solar"

4 - 16 - 4

Tratamiento control solar
"Planistar One"



30

Trasmisión térmica
Ug=1.3 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.41

Acústica
37 db

Peso
30.4 kg/m2

6 - 16 - 3+3

Tratamiento Control Solar
Planitherm 4 "S"



32

Trasmisión térmica
Ug=1.3 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.28

Acústica
35 db

Peso
37.9 kg/m2

4 - 16 - 6

Tratamiento Control Solar + Argon
Planitherm 4 "S"



32

Trasmisión térmica
Ug=1.3 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.40

Acústica
41 db

Peso
35.4 kg/m2

8 - 16 - 3+3

Tratamiento Control Solar + Argon
Planitherm 4 "S"



32

Trasmisión térmica
Ug=1.4 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.40

Acústica
27 db

Peso
30.0 kg/m2

4-10-4-10- 4

Tratamiento Bajo emisivo
Planitherm 4 "S"



44

Trasmisión térmica
Ug=0.7 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.37

Acústica
34 db

Peso
30.0 kg/m2

4 - 15 - 4 - 15 - 4

Tratamiento Bajo emisivo
Planitherm Ultra N
Planitherm 4 "S"



32

Trasmisión térmica
Ug=1.1 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.27

Acústica
39 db

Peso
45.4 kg/m2

"Alto control solar"

6-14-6+6

Tratamiento Bajo emisivo
Coll-Lite extreme 60/28

Otros tratamientos en el vidrio

Coll-Lite KNT
Coll-Lite SKN
Coll-Lite ST

Planistar One